

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 7 月 14 日 (14.07.2005)

PCT


(10) 国際公開番号  
WO 2005/063315 A1

- (51) 国際特許分類: A61L 27/00 (72) 発明者; および  
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/019760 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山口 亮 (YAM-  
AGUCHI, Ryo). 松田 康 (MATSUDA, Yasushi).  
(22) 国際出願日: 2004 年 12 月 24 日 (24.12.2004) (74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001  
(25) 国際出願の言語: 日本語 東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号 虎ノ門琴平タワー  
(26) 国際公開の言語: 日本語 Tokyo (JP).  
(30) 優先権データ: (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が  
特願 2003-430492 2003 年 12 月 25 日 (25.12.2003) JP 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
特願 2004-024351 2004 年 1 月 30 日 (30.01.2004) JP BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
(71) 出願人 および DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,  
(72) 発明者: 高見 佳宏 (TAKAMI, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒 ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,  
1810004 東京都三鷹市新川六丁目 2 〇 番 2 号 杏林大 LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,  
学医学部形成外科内 Tokyo (JP). NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,  
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,  
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: METHOD OF PREPARING ISOLATED CELL-FREE SKIN, CELL-FREE DERMAL MATRIX, METHOD OF PRO-  
DUCING THE SAME AND COMPOSITE CULTURED SKIN WITH THE USE OF THE CELL-FREE DERMAL MATRIX

(54) 発明の名称: 皮膚の分離無細胞化方法、無細胞化真皮マトリックス及びその製造方法並びに無細胞化真皮マト  
リックスを用いた複合培養皮膚



(57) Abstract: It is intended to provide a method of constructing an ADM suitable as a support for a cultured skin, i.e., a method of preparing an isolated cell-free skin whereby various intracellular matrixes such as the basal membrane can be maintained as such while the epidermal layer can be easily peeled off without damaging the dermal matrix. Namely, a method of preparing an isolated cell-free skin characterized by comprising the step of freezing and thawing collected skin and then treating the skin with a hypertonic sodium chloride solution to thereby divide it into the dermis and the epidermis and the step of washing the dermis thus separated.

[続葉有]

WO 2005/063315 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 本発明は、培養皮膚としての担体に適したADMの作製法、つまり、基底膜をはじめとする種々の細胞外マトリックスを温存することができ、表皮層が容易に剥離され、かつ、真皮マトリックスにダメージを与えない分離無細胞化方法を提供することを目的とする。本発明は、採取した皮膚を凍結融解した後、高張食塩水で処理することにより表皮と真皮とに分離する工程、及び、分離した真皮を洗浄する工程を含むことを特徴とする皮膚の分離無細胞化方法に関する。

## 明 細 書

皮膚の分離無細胞化方法、無細胞化真皮マトリックス及びその製造方法並びに  
無細胞化真皮マトリックスを用いた複合培養皮膚

5

## 技術分野

本発明は、採取した皮膚を分離無細胞化する方法及び当該分離無細胞化方法  
により得られる無細胞化真皮マトリックス、或いは当該分離無細胞化方法を利用した無細胞化真皮マトリックスの製造方法に関し、また当該無細胞化真皮マ  
トリックスを担体とした複合培養上皮及び皮膚に関する。

10

## 背景技術

培養皮膚は、1975年にRheinwaldとGreenによって表面細胞をシート状に培養する方法が開発されて以来（例えば、Rheinwald JG & Green H : Serial cultivation of human epidermal keratinocytes : the Cell  
formation of keratinizing colonies from single cells. Cell. 1975;6:33  
1-344参照。）、熱傷や創傷などの欠損した皮膚の再建手段として研究が進められてきた。Greenらの培養表皮シートは、1981年にO'Connorらにより初めて臨床に適用された培養皮膚である（例えば、O'Connor NE,  
Mulliken JB, Banks-Schlegel S, et al : Grafting of burns with cultured  
epithelium prepared from autologous epidermal cells. Lancet. 1981;1:7  
5-78参照。）。しかし、真皮成分を含まないことから全層皮膚欠損創では滲出液や細菌の汚染により生着率が悪く、生着しても水疱や潰瘍を生じやすいことが大きな問題点となっている（例えば、Nanchahal J & Ward CM : New grafts

15

20

for old? A review of alternatives to autologous skin. Brit J Plast Surg. 1992;45:354-363参照。)。そのため、培養皮膚における真皮成分の重要性が認識され、今日まで様々な真皮材料を細胞の足場（担体）とした培養皮膚が開発されてきた。

- 5 現在、表皮細胞を組み込んだ培養皮膚の主な担体には、バイクリル（V i c r y l : 登録商標）等の生体吸収性の合成高分子や（例えば、Hansbrough JF., Morgan JL., Greenleaf GE., et al : Composite grafts of human keratinocytes grown on a polyglactin mesh cultured fibroblasts dermal substitute function as a bilayer skin replacement in full-thickness wounds on
- 10 athymic mice. Burn Care Rehabil. 1993;14:485-494参照。）、コラーゲンゲル（例えば、Bell E., Ehrlich HP., Buttle DJ., et al : Living tissue formed in vitro and accepted as skin-equivalent tissue of full-thickness. Science. 1981;211:1052-1054参照。）、C-GAG等のコラーゲンスポンジ（例えば、Boyce ST., Christianson D., Hansbrough JF. : Structure o
- 15 f a collagen-GAG skin substitute optimized for cultured human epidermal keratinocytes. J Biomed Mater Res. 1988;22:939-957参照。）といった、生体由来材料から成る人工真皮、さらに生体皮膚組織由来の無細胞真皮マトリックス（A c e l l u l a r D e r m a l M a t r i x : ADM）（例えば、Livesey SA, Herndon DN, Hollyoak MA, et al : Transplanted acellula
- 20 r allograft dermal matrix. Potential as a template for the reconstruction of viable dermis. Transplantation. 1995;60:1-9, Wainwright DJ. Use of an acellular dermal matrix(AlloDerm) in the management of full-Thickness burns. Burns. 1995;21:243-248参照。）などが使用されている。バイクリル（登録商標）とは、グリコール酸と乳酸とを9 : 1の割合で共重合した

生体吸収性合成高分子（ポリグラクチン-910）であり、吸収性のある縫合糸やネットとして臨床使用されている。このポリグラクチンを担体として線維芽細胞を組み込んだ人工真皮が、D e r m a g r a f t（登録商標）であり、H a n s b r o u g hらはD e r m a g r a f t（登録商標）に表皮細胞を組み込んだ複合型培養皮膚を作製し、報告した。また、C-GAG（C o l l a g e n-G l y c o s a m i n o g l y c a n）とは、1980年にY a n n a sらが、コラーゲンとグリコサミノグリカンの一種であるコンドロイチン6硫酸を共重合したコラーゲンスポンジとして開発したものである。1988年にB o y c eらはC-GAGに表皮細胞を播種した培養皮膚を作製し、報告した。

上記の担体のなかでも、ADMは生理的な真皮構造を有することから、培養皮膚の担体として用いた場合、最も生体に近似した皮膚モデルとなり得る。しかし、ADMはもともと植皮あるいは培養表皮との同時移植において、欠損した真皮部分を再構築させるための代用真皮として開発されたものである。これを担体とした培養皮膚については現在様々な研究が試みられているが、基礎研究段階であることからヒトへの臨床報告はほとんどなく、実用化には至っていない。その基礎研究のひとつとして、同種皮膚の無細胞化法が挙げられる。同種皮膚の無細胞化にはさらにいくつかの方法があり、表皮基底膜をはじめとして、真皮内に含まれる種々の細胞外マトリックスを温存させることが可能である。しかし、無細胞化方法によって基底膜成分の温存程度が異なり、それが培養細胞にどの程度の影響を与えているかは不明な点が多い。

同種皮膚の様々な分離無細胞化方法のなかでも、1 M塩化ナトリウム処理にて真皮層から表皮層を剥離する方法が、最も基底膜の温存程度が良好であることが知られている。しかし、同種皮膚の個体差により、1 M塩化ナトリウム処

理のみでは、表皮層の剥離が困難なことがあり、また処理時間も18～24時間と長い。さらに真皮マトリックス内を完全に無細胞化するためには、真皮内の残存細胞を除去する必要がある。真皮内細胞の除去方法には、界面活性剤であるSDSなどを用いることがよく知られている。米国で製品化されている同

5 種無細胞化真皮マトリックス、AlloDerm（登録商標、米国Life Cell社）は、1M塩化ナトリウムとSDSで処理したものである（例えば、Livesey SA, Herndon DN, Hollyoak MA, et al : Transplanted acellular allograft dermal matrix. Potential as a template for the reconstruction of viable dermis. Transplantation. 1995;60:1-9、Wainwright DJ. Use of an acellular dermal matrix (AlloDerm) in the management of full-thickness burns. Burns. 1995;21:243-248参照。）。しかし、界面活性剤であるSDSによる処理方法は、基底膜あるいは真皮にダメージを与える可能性がある。

#### 15 発明の開示

したがって、本発明は、培養皮膚としての担体に適したADMの作製法、つまり、基底膜をはじめとする種々の細胞外マトリックスを温存することができ、表皮層が容易に剥離され、かつ、真皮マトリックスにダメージを与えない分離無細胞化方法、当該分離無細胞化方法により得られる無細胞化真皮マトリックス、或いは当該分離無細胞化方法を利用した無細胞化真皮マトリックスの製造方法を提供することを目的とし、また当該無細胞化真皮マトリックスを担体とした複合培養皮膚をはじめとする複合培養上皮を提供することを目的とする。

本発明の発明者らは、培養皮膚としての担体に適したADMの作製法を検討

し、1 M塩化ナトリウム処理に先立って、同種皮膚を凍結融解することにより、表皮層の剥離を容易に行うことができること、また、真皮内細胞の除去法として、PBSによる流水洗浄法が適していることを見出し、本発明を完成させるに至った。また、前記方法を、ヒト同種皮膚のみならず他の哺乳動物の皮膚  
5 に適用した場合にも、良好なADMが得られることを見出した。

従って、本発明は、採取した皮膚を凍結融解した後、高張食塩水で処理することにより表皮と真皮とに分離する工程、及び、分離した真皮を洗浄する工程を含むことを特徴とする皮膚の分離無細胞化方法である。

また、本発明は、採取した皮膚を凍結融解した後、高張食塩水で処理することにより表皮と真皮とに分離する工程、及び、分離した真皮を洗浄する工程により、分離無細胞化したことを特徴とする無細胞化真皮マトリックスである。  
10

また、本発明は、採取した皮膚を凍結融解した後、高張食塩水で処理することにより表皮と真皮とに分離する工程、及び、分離した真皮を洗浄する工程を含むことを特徴とする無細胞化真皮マトリックスの製造方法である。

また、本発明は、上記無細胞化真皮マトリックスを基質とする複合培養皮膚である。  
15

さらに、本発明は、上記無細胞化真皮マトリックスを基質とする複合培養上皮である。

本願の開示は、2003年12月25日に出願された特願2003-430492号及び2004年1月30日に出願された特願2004-24351号  
20 に記載の主題と関連しており、それらの開示内容は引用によりここに援用される。

図面の簡単な説明

図1は、ヒト同種皮膚（上段）及び方法1～5により得られた無細胞化真皮マトリックスの組織像（HE染色、倍率100倍）（下段）を示す図面代用写真である。写真①～⑤に示すサンプルはそれぞれ方法1～5により得られた。

11は表皮細胞、12は表皮、13は真皮線維芽細胞、14は真皮を表す。

5 図2は、方法1～5により得られた無細胞化真皮マトリックスにおけるIV型コラーゲンの染色像（免疫染色、倍率200倍）を示す図面代用写真である。写真1～5に示すサンプルはそれぞれ方法1～5により得られた。

図3は、方法1～5により得られた無細胞化真皮マトリックスにおけるラミニンの染色像（免疫染色、倍率200倍）を示す図面代用写真である。写真1  
10 ～5に示すサンプルはそれぞれ方法1～5により得られた。

図4は、無細胞化真皮マトリックスを担体とした複合型培養皮膚の作製法を示す概念図である。

図5は、方法1～5により得られた無細胞化真皮マトリックスを担体とした複合型培養皮膚の組織像（HE染色、倍率200倍）を示す図面代用写真である。  
15 写真1～5に示すサンプルはそれぞれ方法1～5により得られた。15は表皮層を表す。

図6は、方法1～5により得られた無細胞化真皮マトリックスを担体とした複合型培養皮膚におけるIV型コラーゲンの染色像（免疫染色、倍率200倍）を示す図面代用写真である。写真1～5に示すサンプルはそれぞれ方法1～  
20 5により得られた。

図7は、本発明の複合型培養皮膚移植像（移植直後（上段）及び22日目（中段））を示す図面代用写真、及び、本発明の複合型培養皮膚移植後（13日目）の皮膚断面（HE染色、倍率100倍）（下段）を示す図面代用写真である。16は培養皮膚、17は移植床を表す。



図 8 は、本発明の無細胞化真皮マトリックスを担体とした培養粘膜組織（H E 染色、倍率 2 0 0 倍）を示す図面代用写真である。1 8 は口腔粘膜上皮細胞を、1 9 は真皮を表す。

図 9 は、本発明の無細胞化真皮マトリックスを担体とした培養小腸組織（H E 染色、倍率 2 0 0 倍）を示す図面代用写真である。2 0 は小腸粘膜上皮細胞を、2 1 は真皮を表す。

図 1 0 は、ブタ皮膚（上段）及び実施例 6 により得られた無細胞化真皮マトリックスの組織像（H E 染色、倍率 1 0 0 倍）（下段）を示す図面代用写真である。

10 図 1 1 は、実施例 6 により得られた無細胞化真皮マトリックスにおける I V 型コラーゲン（上段）及びラミニン（下段）の染色像（免疫染色、倍率 1 0 0 倍）を示す図面代用写真である。

#### 発明を実施するための最良の形態

15 ヒト同種皮膚を初めとする哺乳動物の皮膚は、細胞成分や生理的皮膚構造を有することから最も優れた創傷被覆材であるが、同種又は異種の細胞を含むため移植後数週間以内に免疫学的拒絶反応により表皮細胞層が脱落してしまう。そこですべての細胞を除去することで免疫学的拒絶を抑制し永久生着を可能としたものが、無細胞真皮マトリックス（A c e l l u l a r D e r m a l  
20 M a t r i x : A D M）である。

皮膚組織の分離無細胞化には様々な方法が報告されている。1 9 7 2 年に O l i v e r らはトリプシンによるタンパク質分解酵素処理によってブタ皮膚を無細胞化した（Oliver RF., Grant RA, and Kent CM. : The fate of cutaneously and subcutaneously implanted trypsin purified dermal collagen in

the pig. Br J exp Path. 1972;53:540-549)。1987年にGrinnell  
らは皮膚の凍結融解を行い、その後ピンセットを用いて真皮から表皮を剥離す  
る物理的方法により皮膚の分離無細胞化を行った (Grinnel F., Toda K., and  
Lamke-Seymour C. : Reconstruction of human epidermis in vitro is accom-  
5 panied by transient activation of basai keratinocyte spreading. Exp C  
ell Res. 1987;172:439-449)。また、Sasamotoらは1990年にデ  
イスパーゼ処理によりラット皮膚のADMを作製した (Sasamoto Y., Alexam-  
er JW., and Babcock GF. : Prolonged survival of reconstituted skin gra-  
fts without immunosuppression. J Burn Care Rehabil. 1990;11:190-200)  
10 。

本発明の分離無細胞化方法と関連する方法としては、Takamiらが19  
96年にデイスパーゼとデタージェントであるTriton X-100を組み  
合わせた無細胞化法を報告した (Takami Y., Matuda T., Yoshitake M., et a  
l : Dispase/detergent treated dermal matrix as a dermal substitute. Bu-  
15 rns. 1996;22:182-190)。また、AlloDerm (登録商標、米国Life  
Cell社) は、1M塩化ナトリウムにより表皮層を剥離した後、デタージ  
ェントであるSDSを用いて真皮内残存細胞を溶解除去したものである (Live-  
sey SA, Herndon DN, Hollyoak MA, et al : Transplanted acellular allogr-  
aft dermal matrix. Potential as a template for the reconstruction of v-  
20 iable dermis. Transplantation. 1995;60:1-9; Wainwright DJ. Use of an  
acellular dermal matrix (AlloDerm) in the management of full-thickness  
burns. Burns. 1995;21:243-248)。上記の凍結融解を行う物理的方法は、真  
皮内細胞を完全に除去するのが難しく、さらに過度の凍結融解やピンセットに  
よる物理的な表皮剥離によって、真皮コラーゲンや基底膜構造が破壊されてし

まう。また、トリプシンやディスパーゼといったタンパク質分解酵素を用いた化学的方法は、基底膜のみならずコラーゲン繊維から成る真皮組織を変性あるいは分解する作用があるため、無細胞化にはその処理時間が重要である。これに対し1 M塩化ナトリウムによる処理は、基底膜や真皮組織を完全に温存させることができるが、さらに真皮内残存細胞を除去する必要がある。

真皮内細胞の除去にはSDSやTriton X-100といったデタージェントを用いる方法の他に、PBSで洗浄除去する方法も報告されている。Marshallらは1 M塩化ナトリウム処理の後、真皮部分をPBSで4～8週間もの長期間洗浄することにより基底膜温存型のADMを作製した（Marshall L., Ghosh MM., Boyce SG., et al. : Effect of glycerol on intracellular virus survival ; Implications for the clinical use of glycerol-preserved cadaver skin. Burns. 1995;21:356-361）。デタージェント処理では短時間で基底膜を保持したADMを作製できるが、化学成分を用いることから真皮マトリックスに何らかのダメージが生じる可能性がある。Walterらは、塩化ナトリウム、次いでSDSで作製したADMが、通常の皮膚組織と比べて基底膜をはじめとした種々の細胞外マトリックスが減少していることを示している（Walter RJ., Matsuda T., Reyes HM., et al : Characterization of acellular dermal matrices (ADMs) prepared by two different methods. Burns. 1998;24:104-113）。ただし、それが塩化ナトリウムによるものなのかSDSによるものなのかについては明らかにされていない。しかし、後述の実施例では、塩化ナトリウム処理の後にPBS処理したADMに比べて、SDS処理したADMでは基底膜あるいは真皮内血管基底成分の減少がみられた。すなわち、細胞外マトリックスの減少が、SDSによるものであることが明らかになった。

- 生体の皮膚では基底膜の破綻が水泡症など様々な疾患を惹起することから、基底膜の重要性についていくつもの報告があるが（Yancey KB. : Adhesion molecules. II : Interactions of keratinocytes with epidermal basement membrane. J Invest Dermatol. 1995;104:1008-1014）、複合型培養皮膚においてもその重要性は例外ではない。基底膜は緻密板（l a m i n a d e n s a）、透明板（l a m i n a l u c i d a）、線維細網板（f i b r o r e t i c u l a r l a m i n a）の3層構造から成り、I V型コラーゲン、ラミニン、フィブロネクチン、ヘパラン硫酸、エンタクチンが主成分であり、そしてヘミデスモゾーム（h e m i d e s m o s o m e）やアンカリングフィブリル（a n c h o r i n g f i b r i l）といった接着繊維とともに、表皮細胞と真皮との接着を強めている。また、基底膜は表皮細胞との接着を強固にするだけではなく、物質透過に対する障壁効果や表皮細胞の配列や分化を調節する機能を有している。培養皮膚としての担体を目的としたADMには、これらの基底膜構造を完全に温存させることが望ましいと考えられよう。
- 15 O j e hらは基底膜温存型のADMとC-GAGに表皮細胞を播種し表皮層形成の比較をしたところ、ADMのほうが表皮層形成程度が良好であったことを示している（Ojeh.N.O., Frame.J.D., F.R.C.S., et al : In vitro characterization of an Artificial dermal scaffold. Tissue Engineering. 2001;7:457-472）。また、R a l s t o nらは基底膜温存型のADMは非温存型のADMよりも、表皮細胞の接着や表皮層形成程度が高いことを報告した（Ralston DR, Layton C, Dalley AJ, et al : The requirement for basement membrane antigens in the production of human epidermal/dermal composites in vitro. British Journal of Dermatology 1999;140:605-615）。後述する実施例では基底膜の温存程度の違いによる表皮層形成には顕著な差はみられなかつ
- 20

たが、表皮層の接着性には明らかな差がみられた。また、表皮細胞による基底膜の新規形成は認められなかった。これらの結果から、培養皮膚の担体としてのADM作製法には基底膜成分を温存できる1M塩化ナトリウムを用いる方法が適しており、真皮内細胞の除去にはPBS洗浄による方法が基底膜温存の安定性が高いことが明らかとなった。

さらに、ADMに線維芽細胞および表皮細胞を組み込んだ複合型培養皮膚は、1997年にGhoshらが報告したが(Ghosh MM, Boyce S, Layton C, et al: A Comparison of Methodologies for the Preparation of human Epidermal-Dermal Composites. *Annals of Plastic Surgery*. 1997;39:390-404)、その後現在に至るまで、同様の研究は同種皮膚の無細胞化法、ADMの滅菌法、培養細胞の組み込み法などに焦点が当てられており(Manimalha Balasubramani, T Ravi Kumar, Mary Babu : Skin substitutes: a review. *Burns*. 2001; 27:534-544)、現在、ADMに表皮細胞(keratinocyte)を組み込んだ培養皮膚の生体への移植報告について確認されているものは、Chakrabartyらによるヌードマウスを用いた例のみである(Chakrabarty KH, Dawson RA, Harris P, et al : Development of autologous human dermal-epidermal composites based on sterilized human allodermis for clinical use. *British Journal of Dermatology* 1999;141:811-823)。また、培養上皮に関しても、泉らによるAllodermに口腔粘膜細胞を組み込んだ培養上皮をマウスへ移植した報告があるのみである(Izumi K, Feinberg SE, Teraishi H, et al : Evaluation of transplanted tissue-engineered oral mucosa equivalents in severe combined immunodeficient mice. *Tissue Eng*. 2003; 9:163-174)。つまり、複合型培養皮膚の臨床的完全移植例は、今回、本発明の発明者らが初めて成し得たものである。また、本ADMは口腔粘膜上皮

細胞や小腸上皮細胞との親和性が認められたことから、皮膚だけでなく様々な上皮細胞を用いた組織再生医療への応用も期待される。

以下、本発明の分離無細胞化方法について説明する。本発明の分離無細胞化方法は、ヒトを含む同種又は異種哺乳動物から採取された皮膚を用いて、基底膜等をはじめとする細胞外マトリックスを真皮に温存させた状態で当該皮膚の表皮と真皮とを分離し、さらに、分離した真皮を無細胞化する方法である。ここで、本発明に用いられる同種又は異種哺乳動物から採取された皮膚とは、熱傷の治療等として植皮等の処置が必要なヒトその他の動物と同種又は異種の動物から採取された皮膚であり、同種の動物由来であることが好ましく、自家であるか否かは問わない。ヒト同種皮膚を用いる場合、手術後若しくは同種皮膚採取後に不要となった余剰皮膚、或いは死体より得られる皮膚等も利用可能であり、またスキンバンク等に凍結保存されている皮膚も用いることができる。当該皮膚は、平均0.38mm厚（平均約0.015インチ厚）程度の分層皮膚として使用するのが好適である。また、本発明においては異種の動物由来の皮膚を用いることも可能であり、このような哺乳動物として、ブタ、ウシ、サル、ウサギ、ラット、マウス、ヤギ、ヒツジ、ウマ等を挙げることができるが、本発明においてはブタ皮膚を用いることが好ましい。これらの皮膚も、平均0.38mm厚（平均約0.015インチ厚）程度の分層皮膚として使用するのが好適である。

本発明において、採取した皮膚の表皮と真皮への分離は、採取した皮膚を、凍結融解する工程、高張食塩水で処理する工程により行われる。この処理により、基底膜等をはじめとする細胞外マトリックスが真皮に残された状態で、表皮と真皮とを容易に分離することができる。

凍結融解する工程において、凍結は採取した皮膚を好ましくは−20℃以下

、さらに好ましくは $-20 \sim -80^{\circ}\text{C}$ の温度で24～48時間、次いで好ましくは液体窒素を用い $-190^{\circ}\text{C}$ 以下、さらに好ましくは $-190 \sim -200^{\circ}\text{C}$ の温度で保持することにより行われる。保持する時間に特に限定はなく、好ましくは48時間以上であり、半永久的に保持することが可能である。融解は凍  
5 結した皮膚を $20 \sim 37^{\circ}\text{C}$ の温度で5分以上、好ましくは5～10分保持することにより行われることが好ましい。

また、本発明において、高張食塩水とは、好ましくは $0.8 \sim 2.0\text{ M}$ 、さらに好ましくは $0.9 \sim 1.5\text{ M}$ 、最も好ましくは $0.9 \sim 1.1\text{ M}$ の塩溶液である。高張食塩水として、塩化ナトリウム水溶液、塩化カリウム等を挙げる  
10 ことができるが、好ましくは塩化ナトリウム水溶液である。高張食塩水は、任意に、他の付加的成分、例えばビタミン、保存料、抗生物質等を含み得る。

高張食塩水による処理とは、当該高張食塩水に皮膚を浸漬することを含み、好ましくは当該混合溶液への浸漬及び当該混合溶液中での震盪を含む。浸漬・震盪の温度は、処理される皮膚の実質的な変性が発生しない温度であればよく  
15 、一般的には $20 \sim 37^{\circ}\text{C}$ で行なわれるがこれに限定されない。処理時間は、8～12時間程度で充分であるが、分離の状況を勘案して、より短くすることもでき、また若干長めに設定してもよい。

本発明における分離工程は、皮膚を高張食塩水処理する前に凍結融解処理を加えることにより表皮層剥離時間を短縮することが可能であり、本工程により  
20 、ヒトを含む同種又は異種哺乳動物から採取された皮膚は、基底膜が真皮に温存された状態で、真皮コラーゲンや基底膜構造が破壊されることなく真皮と表皮とが完全に分離される。

次いで、得られた真皮は、洗浄工程により無細胞化される。洗浄には、通常、等張緩衝液、等張食塩水等の等張液、又は滅菌水等を用いることが可能であ

るが、本発明においては等張緩衝液を用いることが好ましい。本工程は、トランズウェル（TransWell, Cat No. 3403：登録商標、CORNING社製）などのデバイスに代表される三次元培養が可能なカルチャーインサートシャーレを用いて、分離された真皮を透過性のある膜上に置き、

5 真皮上部、つまり、基底膜側から等張緩衝液を持続的に流すことにより真皮内細胞を物理的に除去する工程である。トランズウェルのようなデバイスは、分離された真皮に対し、流動的にPBSを流しかけることができるため好ましく使用される。等張緩衝液としては、いずれのものを使用しても良く、本発明においては、PBS（Phosphate Buffered Saline：リン酸緩衝化生理食塩水）、HBSS（Hanks' Balanced Salt Solution：ハンクスの平衡塩類溶液）等を挙げることができ、PBSが好ましく用いられる。等張食塩水としては、いずれのものを使用しても良く、本発明においては、塩化ナトリウム水溶液、塩化カリウム水溶液等を挙げることができる。本工程で用いられる等張液又は滅菌水等は、任意に、

10 他の付加的成分、例えばビタミン、保存料、抗生物質等を含み得る。

洗浄時の等張緩衝液を流す方法は、ピペット操作により真皮が液中に完全に浸漬するまで真皮表面に等張緩衝液を直接流しかけ、その後、さらに真皮が液中に完全に浸漬した状態で真皮表面に等張緩衝液を流しかけることが好ましい。等張緩衝液の流量は、シャーレとして100mmシャーレを用いた場合、

20 0～30ml／5～10秒であることが好ましく、15～30ml／5～10秒であることがより好ましく、15～25ml／5～10秒であることが特に好ましい。洗浄時の温度は、洗浄される真皮の実質的な変性が発生しない温度であればよく、一般的には20～37℃で行なわれるがこれに限定されない。洗浄時間は、1週間程度で充分であるが、無細胞化の状況を勘案して、より短



くすることもでき、また若干長めに設定してもよい。

本発明における無細胞化工程は、真皮に等張緩衝液等を流しかける方法によるものであり、この流水法により細胞の除去に要する期間を短縮することが可能であり、本工程により、正常の真皮マトリックス構造を保持しながら、確実に無細胞化した真皮マトリックスを得ることができる。

好適な分離無細胞化方法の具体例においては、同種哺乳動物から採取された皮膚を、凍結（温度 $-80^{\circ}\text{C}$ 、24時間、次いで液体窒素を用いて温度 $-196^{\circ}\text{C}$ 、48時間）、融解（温度 $37^{\circ}\text{C}$ 、5分）した後、1M塩化ナトリウムに皮膚を浸し、 $37^{\circ}\text{C}$ 、12時間震盪し、基底膜が真皮に温存された状態で真皮と表皮とを分離する。次いで、分離された真皮部分を、トランズウェルを用いて上部からPBSを流すことにより、 $37^{\circ}\text{C}$ 、1週間、持続洗浄する。この処理により実質的に真皮内の全ての細胞成分（皮膚付属器の細胞、血管系の細胞、線維芽細胞、神経系の細胞、その他）が除去され、真皮は基底膜が温存されたコラーゲン主体の真皮マトリックスとなる。

また、本発明の無細胞化方法においては、上述した工程の他に、採取した皮膚を0.1～10%程度のアジ化ナトリウム水溶液中に数分～数日浸漬することにより滅菌する工程を含んでいても良い。また、本発明の無細胞化方法のいずれかの段階において、採取した皮膚、分離後の真皮、又は無細胞化した後の真皮をガンマ線又は電子線を照射することにより滅菌する工程等を含んでいても良い。本発明の無細胞化方法は、さらに他の任意の工程を含み得る。

かくして無細胞化された真皮（マトリックス）は、そのまま本発明の無細胞化真皮マトリックスとして利用することもでき、また、これを冷蔵保存して使用することもできる。

また、好ましくは、上記により得られた無細胞化真皮マトリックスに関し、

当該真皮マトリックスの一部を細菌・真菌培養し、細菌・真菌の発育のないことを確認する。より好ましくは、ヘマトキシリン・エオシン染色による病理学的検査により、実質的に真皮コラーゲン構造に異常が無い事と実質的に完全に無細胞であることを確認する。更に好ましくは、免疫化学的染色により、I V  
5 型コラーゲン及びラミニンの存在を確認することにより、実質的に基底膜が温存されていることを確認する。

上記の無細胞化方法／無細胞化真皮マトリックス製造方法は、従来法に比べ、基底膜等の細胞外マトリックスが温存され、正常の真皮マトリックス構造を保持しながら、確実に無細胞化できる、優れた方法である。

10 上記により製造した無細胞化真皮マトリックスは、基底膜等の細胞外マトリックスが温存され、実質的に無細胞であり、かつ正常の真皮内コラーゲン構造の損傷は極めて少なく、3次元的な真皮内コラーゲン構造を保持されている。

また、本発明において、当該無細胞化真皮マトリックスは、ヒトを含む哺乳動物に用いることが可能であり、特にヒト同種又は異種無細胞化真皮マトリックスとして、従来のコラーゲンマトリックスに代わる移植可能な複合培養皮膚  
15 の担体として使用し得る。

さらに、本発明の無細胞化真皮マトリックスを担体として、同種又は異種の培養口腔粘膜上皮細胞、培養上皮細胞等を組み込んだ、皮膚以外の培養組織を得ることもできる。

20 本発明の無細胞化真皮マトリックスの製造法は、真皮に基底膜を残した状態で、表皮を容易に剥離することが可能であり、さらに正常の真皮マトリックス構造を保持しながら、確実に無細胞化できる、優れた方法である。本発明の方法によって作成したヒト同種又は異種無細胞化真皮マトリックスは、組織再生医療や培養組織を用いた研究のための、培養上皮組織に最適なマトリックス（

担体)、つまり、培養細胞の接着や培養細胞の重層化に最適なマトリックスとして使用することが可能である。また、本発明の無細胞化真皮マトリックスは、皮膚のみならず、粘膜、腸管上皮の培養組織の担体とすることも可能であり、広く上皮組織一般に応用されるものである。さらに、本発明の無細胞化マトリックスを用いた複合培養皮膚は、コラーゲングル又はコラーゲンスポンジ等の動物のコラーゲンマトリックス、従来のADM及びバイクリル等の人工物からなる担体を使用したものに比べ、培養細胞を重層化した後の接着性、培養組織としての安定性等に優れ、臨床的にも使用することができる。

## 10 実施例

以下に、実施例により本発明を更に詳しく説明するが、本発明が当該実施例にのみ限定されるものではないことは言うまでもない。

### [実施例1]

本発明の無細胞化真皮マトリックスの製造方法の特徴と利点を検討するために、従来報告されている分離無細胞化の方法との比較検討を行った。

#### (1) 方法1 (1M NaCl + PBS)

手術時あるいは同種皮膚採取後に不要となった余剰皮膚(分層皮膚: 平均約0.38mm厚: 0.015インチ厚)を、液体窒素を用いて凍結(温度-80℃、24時間、次いで温度-196℃、48時間)、融解(温度37℃、5分)した後、1M NaClに浸し、37℃、12時間インキュベートした。この処理により、表皮と真皮は、真皮に基底膜が残った状態で容易に分離された。

得られた真皮部分を、トランズウェルを用いてPBS(37℃)で1週間、持続洗浄した。この処理により真皮内の全ての細胞成分(皮膚付属器の細胞、

血管系の細胞、線維芽細胞、神経系の細胞、その他）が除去され、真皮は基底膜が温存されたコラーゲン主体の真皮マトリックスとなった。

(2) 方法2 (1M NaCl + Triton X-100)

余剰皮膚を、液体窒素を用いて凍結、融解後、1M NaClとデタージェ  
5     ントであるTriton X-100（商品名）を、順次、用いる方法。すな  
わち、分層皮膚を表皮と真皮に分離する際には、凍結融解に続いて1M  
NaCl処理を行い、分離した真皮の無細胞化処理においてはTriton  
X-100によって処理を行う方法。

(3) 方法3 (1M NaCl + SDS)

10     余剰皮膚を、液体窒素を用いて凍結、融解後、1M NaClとデタージェ  
ントであるSDS (Sodium Dodecyl Sulfate: ドデシル  
硫酸ナトリウム) を、順次、用いる方法。すなわち、分層皮膚を表皮と真皮  
に分離する際には、凍結融解に続いて1M NaCl処理を行い、分離  
した真皮の無細胞化処理においてはSDSによって処理を行う方法。

15     (4) 方法4 (ディスパーゼ)

余剰皮膚を、液体窒素を用いて凍結、融解後、分層皮膚を表皮と真皮に分離  
する際に、タンパク質分解酵素であるディスパーゼのみを用いる方法。

(5) 方法5 (トリプシン + Triton X-100)

余剰皮膚を、液体窒素を用いて凍結、融解後、タンパク質分解酵素であるト  
20     リプシンとデタージェントであるTriton X-100（商品名）を、順  
次、用いる方法。すなわち、分層皮膚を表皮と真皮に分離する際には、  
凍結融解に続いてトリプシン処理を行い、分離した真皮の無細胞化処理におい  
てはTriton X-100によって処理を行う方法。

上記5種類の方法により得たADMの性状を確認した。図1は、HE染色後

のヒト同種皮膚、及び、方法1～5により得たADMの断面写真である。ヒト同種皮膚の断面写真において、青紫色に染色されている部分は、表皮細胞又は真皮線維芽細胞の細胞核である。ヒト同種皮膚においては、表皮層及び真皮線維芽細胞が確認できた。一方、方法1～5により得たADMの全てにおいては

5 表皮層が剥離され、また、真皮線維芽細胞が除去されていることが確認できた。つまり、得られたADMは、それぞれ完全に無細胞化していた（図1、表1）。

また、基底膜成分であるIV型コラーゲン及びラミニンを免疫化学的に染色し、基底膜の温存の程度を確認した。図2及び図3は、免疫化学的染色後の方法1～5により得たADMの断面写真であり、茶褐色に染色された部分がIV型コラーゲン又はラミニンである。図2及び図3において、方法1及び2により得たADMでは茶褐色に強く染色された部分が多数見られ、方法3により得たADMは染色された部分が若干見られ、方法4及び5により得たADMは染色された部分が見られなかった。つまり、方法1、2及び3の1M NaCl

10 15 を用いて表皮剥離処理を行ったADMで、基底膜の温存が確認された（図2及び図3、表1）。その中でも、方法1により得たADMにおいて最も高い温存が確認された。これに対し、方法4及び5によるタンパク質分解酵素処理を行ったADMでは、基底膜が殆ど分解されていた。

Method	Temperature/ Time	Cell Removal	TypeIV Collagen	Laminin
① 凍結融解 +1M NaCl +PBS	※1 37°C/12hrs 37°C/1weeks	good	+++	++
② 凍結融解 +1M NaCl +TritonX-100	※1 37°C/12hrs 37°C/4 hr	good	+++	++
③ 凍結融解 +1M NaCl +SDS	※1 37°C/12hrs 37°C/1 hr	good	++	+
④ 凍結融解 +ディスペーゼ	※1 37°C/12hrs	good	—	—
⑤ 凍結融解 +トリプシン +TrironX-100	※1 37°C/4hrs 37°C/4hrs	good	—	—

※1 -80°C/24h + -196°C/48h + 37°C/5min

## 表1 各種ADMの特性

なお、表1において、評価は視覚的観察によるものであり、各評価項目の判定基準は下記の通りである。

### <細胞の除去 (Cell Removal)>

- 5 good : ADMから細胞が完全に除去された。

### <IV型コラーゲン (Type IV Collagen)>

+++ : IV型コラーゲンが基底膜部および真皮内において最も強く染色された。

++ : IV型コラーゲンが基底膜部のみにいて染色された。

－：I V型コラーゲンが基底膜部および真皮内において染色されなかった。

<ラミニン (L a m i n i n) >

++：ラミニンが基底膜部および真皮内において強く染色された。

＋：ラミニンが基底膜部の一部において染色された。

5      －：ラミニンが基底膜部および真皮内において染色されなかった。

[実施例 2]

図 4 に従い、実施例 1 で得られた各 ADM に線維芽細胞、次いで、表皮細胞を播種し、1 週間気相培養することにより表皮細胞を重層化させ、複合型培養皮膚を得た。

10      H E 染色を行うことにより得られた各複合型培養皮膚の性状を確認した。図 5 は、H E 染色後の各複合型培養皮膚の断面写真である。方法 1 により得た ADM を担体とした複合型培養皮膚は、表皮細胞が十分に重層化しており、また、表皮細胞と ADM との間での剥離が見られず接着性が良好であった。方法 2 及び 3 により得た ADM を担体とした複合型培養皮膚は、表皮細胞の重層化の  
15      程度がやや低いが、表皮細胞と ADM との間での剥離は見られず接着性は良好であった。方法 4 により得た ADM を担体とした複合型培養皮膚は、表皮細胞の重層化の程度がやや低く、また、表皮細胞と ADM との間で剥離が見られた。方法 5 により得た ADM を担体とした複合型培養皮膚は、表皮細胞の重層化は良好であったが、表皮細胞と ADM との間で完全に剥離していた。つまり、  
20      各 ADM に播種した表皮細胞は、すべての試験区において表皮細胞が重層化し、角質層が形成された。また、ADM への表皮細胞の接着性の評価においては、方法 1、2 及び 3 の 1 M N a C l を用いた基底膜温存型の ADM では、全ての試験区において ADM と表皮層との接着が確認された。これに対し、方法 4 によるディスパーゼ、及び、方法 5 によるトリプシン処理により得た ADM

では、表皮細胞層とADMとの接着力が脆弱であり、表皮層とADMとの間で剥離が見られ、接着しなかった。

さらに、方法1～5により得た複合型培養皮膚を免疫化学的に染色し、I V型コラーゲンの存在を確認した。図6は、免疫化学的染色後の各複合型培養皮膚の断面写真である。方法1～3により得たADMを担体とした複合型培養皮膚において、I V型コラーゲンの染色が確認されたが、方法4及び5により得たADMを担体とした複合型培養皮膚においては、I V型コラーゲンの染色が確認されなかった。つまり、表皮細胞による基底膜構造の新規構築は見られなかった（図6）。本発明の分離無細胞化方法により作成したADMは、表皮細胞重層化後の接着性、培養組織としての安定性に優れたものであった。

### 〔実施例3〕

図4に従い、本発明の複合型培養皮膚と、従来から開発されている担体を用いた複合型培養皮膚とに線維芽細胞、次いで、表皮細胞を播種し、1週間気相培養することにより表皮細胞を重層化させ、複合型培養皮膚を得た。なお、表2中、動物のコラーゲンマトリックスとは、ウシ由来のコラーゲングル又はコラーゲンスポンジをいう。また、従来のADMとは、凍結融解による物理的方法やトリプシン、ディスパーゼなどのタンパク質分解酵素、あるいはSDSやTriton X100などのデタージェントを用いた化学的方法により得られたADMをいう。

次いで、得られた複合型培養皮膚をHE染色し観察することにより、表皮細胞重層化後の接着性、培養組織としての安定性の比較を行った。

本発明の複合型培養皮膚が最も優れた重層化表皮層の接着性を示した（表2）。本発明の複合型培養皮膚は、従来の担体を使用したものに比べ、表皮細胞重層化後の接着性、培養組織としての安定性に優れたものであった。



	基底膜	表皮細胞 の接着性	重層化表皮層 の接着性	重層化
バイクリルなどの人工物	—	+	+	+
動物のコラーゲンマトリックス	—	++	++	+
従来のADM	— or +	— ~ ++	— ~ ++	+
本発明によるADM	+	++	+++	+

表2 ADMと従来の担体との比較

なお、表2において、各評価項目の判定基準は下記の通りである。

<基底膜>

＋：基底膜がADM自体に残存していた。

5   －：基底膜が残存していなかった。

<表皮細胞の接着性>

++：担体に表皮細胞が接着し易かった。

＋：担体に表皮細胞が接着し難かった。

－：担体に表皮細胞が接着しなかった。

<重層化表皮層の接着性>

+++：担体に重層化表皮層が強く接着していた。

++：担体に重層化表皮層が接着していた。

＋：担体に重層化表皮層が接着していたが、接着力が弱かった。

5      －：担体に重層化表皮層が接着しなかった。

<重層化>

＋：気相培養により担体への表皮細胞の重層化が観察された。

[実施例 4]

重症熱傷例の創部の一部に実施例 2 で得られた本発明の複合型培養皮膚を H  
10   BSS (Hanks' Balanced Salt Solution:ハ  
ンクスの平衡塩類溶液) で 3 回洗浄した後、1 時間以内に患部に移植した。移  
植枚数は 4 枚でそれぞれ 5 × 5 cm であった。移植方法はピンセットでシャー  
レから無菌的に培養皮膚を取り出し、表皮面を上にして患部に移植した。移植  
後 22 日の所見では培養皮膚は完全に生着し、表皮が形成された (図 7)。移  
15   植後 13 日の培養皮膚の HE 染色像では移植床と培養皮膚の接着は良好で、培  
養皮膚真皮内に新生血管が形成され、表皮細胞は正常皮膚組織とほぼ同等の形  
態を有していた。

[実施例 5]

実施例 1 で得られた本発明の無細胞化真皮マトリックスを担体として、線維  
20   芽細胞は使用せずに培養口腔粘膜上皮細胞又は培養小腸上皮細胞を組み込んだ  
培養組織を 1 週間気相培養することにより得た。得られた培養組織を HE 染色  
することにより観察した。図 8 は、培養口腔粘膜組織の断面写真であり、口腔  
粘膜上皮細胞は ADM に接着し、重層化した。また、図 9 は、培養小腸組織の  
断面写真であり、小腸粘膜上皮細胞は ADM に接着し、重層化した。培養口腔

粘膜組織、培養小腸組織ともに、接着性は良好であり、ADMは種々の細胞の担体として使用可能である。

〔実施例6〕

本発明の無細胞化真皮マトリックスとして、原料にブタ皮膚を用いた例を示す。

ブタより採取した皮膚（分層皮膚：平均約0.38mm厚：0.015インチ厚）を、液体窒素を用いて凍結（温度－80℃、24時間、次いで温度－196℃、48時間）、融解（温度37℃、5分）した後、1M NaClに浸し、37℃、12時間インキュベートした。この処理により、表皮と真皮は、真皮に基底膜が残った状態で容易に分離にされた。

得られた真皮部分を、トランズウェルを用いてPBS（37℃）で1週間、持続洗浄した。この処理により真皮内の全ての細胞成分（皮膚付属器の細胞、血管系の細胞、線維芽細胞、神経系の細胞、その他）が除去され、真皮は基底膜が温存されたコラーゲン主体の真皮マトリックスとなった。

上記により得たADMの性状を確認した。図10は、HE染色後のブタ皮膚、及び、ブタADMの断面写真である。ブタ皮膚の断面写真において、青紫色に染色されている部分は、表皮細胞又は真皮線維芽細胞の細胞核である。ブタ皮膚においては、表皮層及び真皮線維芽細胞が確認できた。一方、ブタADMにおいては表皮層が剥離され、また、真皮線維芽細胞が除去されていることが確認できた。つまり、得られたADMは完全に無細胞化していた（図10）。

また、基底膜成分であるIV型コラーゲン及びラミニンを免疫化学的に染色し、基底膜の温存の程度を確認した。図11は、免疫化学的染色後のブタADMの断面写真であり、茶褐色に染色された部分がIV型コラーゲン又はラミニンである。図11において、ブタADMでは茶褐色に強く染色された部分が見

られ、基底膜の温存が確認された（図11）。

〔実施例7〕

図4に従い、本発明のブタADMにヒト線維芽細胞、次いで、ヒト表皮細胞を播種し、1週間気相培養することにより表皮細胞を重層化させ、複合型培養  
5 皮膚を得た。表皮細胞は十分に重層化し、ADMへの接着性も良好であった。

〔実施例8〕

本発明のブタADMを用いた複合型培養皮膚は、HBSS（Hanks' Balanced Salt Solution：ハンクスの平衡塩類溶液）等で洗浄した後、重症熱傷例の創部への移植片として用いることができる。移  
10 植方法としては、ピンセットでシャーレから無菌的に培養皮膚を取り出し、表皮面を上にして患部に移植すれば良い。

〔実施例9〕

本発明の無細胞化真皮マトリックスを担体として、線維芽細胞は使用せずにヒト培養口腔粘膜上皮細胞又はヒト培養小腸上皮細胞を組み込んだ培養組織を  
15 1週間気相培養することにより得た。口腔粘膜上皮細胞及び小腸粘膜上皮細胞共にADMに接着し、重層化した。ブタADMは種々の細胞の担体として使用可能である。

## 請 求 の 範 囲

1. 採取した皮膚を凍結融解した後、高張食塩水で処理することにより表皮と真皮とに分離する工程、及び、分離した真皮を洗浄する工程を含むことを特徴とする皮膚の分離無細胞化方法。

10

2. 採取した皮膚を凍結融解した後、高張食塩水で処理することにより表皮と真皮とに分離する工程、及び、分離した真皮を洗浄する工程により、分離無細胞化したことを特徴とする無細胞化真皮マトリックス。

3. 採取した皮膚を凍結融解した後、高張食塩水で処理することにより表皮と真皮とに分離する工程、及び、分離した真皮を洗浄する工程を含むことを特徴とする無細胞化真皮マトリックスの製造方法。


15 4. ヒト皮膚を原料とする請求項 2 記載の無細胞化真皮マトリックス。

5. ブタ皮膚を原料とする請求項 2 記載の無細胞化真皮マトリックス。

6. 請求項 2、4 又は 5 に記載の無細胞化真皮マトリックスを担体とする複  
20 合培養皮膚。

7. 請求項 2、4 又は 5 に記載の無細胞化真皮マトリックスを担体とする複  
合培養上皮。


FIG.1



ヒト同種皮膚

- |   |                          |   |                                      |   |                          |   |  |   |                                    |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|------------------------------------|
| ① | 凍結融解<br>+1M NaCl<br>+PBS | ② | 凍結融解<br>+1M NaCl<br>+Triton<br>X-100 | ③ | 凍結融解<br>+1M NaCl<br>+SDS | ④ | 凍結融解<br>+デイスパ <sup>®</sup> -ゼ <sup>®</sup> | ⑤ | 凍結融解<br>+トリプシン<br>+Triton<br>X-100 |
|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------|---|--|---|------------------------------------|

2/10

**FIG.2****免疫染色 x200**

- 1, 凍結融解+1MNaCl+PBS**
- 2, 凍結融解+1MNaCl+TritonX-100**
- 3, 凍結融解+1MNaCl+SDS**
- 4, 凍結融解+Dispase**
- 5, 凍結融解+Trypsin+TritonX-100**

3/10

# FIG.3



免疫染色 x200

- 1, 凍結融解+1MNaCl+PBS
- 2, 凍結融解+1MNaCl+TritonX-100
- 3, 凍結融解+1MNaCl+SDS
- 4, 凍結融解+Dispase
- 5, 凍結融解+Trypsin+TritonX-100




4/10


FIG.4

Day1-2     $\longrightarrow$     Day3-6     $\longrightarrow$     Day7-14

線維芽細胞播種  
( $5 \times 10^5/\text{cm}^2$ )    表皮細胞播種  
( $5 \times 10^5/\text{cm}^2$ )    気相培養  
表皮重層化




5/10

**FIG.5**

- 1, 凍結融解+1MNaCl+PBS**  
**2, 凍結融解+1MNaCl+TritonX-100**  
**3, 凍結融解+1MNaCl+SDS**  
**4, 凍結融解+Dispase**  
**5, 凍結融解+Trypsin+TritonX-100**

6/10


**FIG.6****免疫染色 x200**

- 1, 凍結融解+1MNaCl+PBS**
- 2, 凍結融解+1MNaCl+TritonX-100**
- 3, 凍結融解+1MNaCl+SDS**
- 4, 凍結融解+Dispase**
- 5, 凍結融解+Trypsin+TritonX-100**

7/10

**FIG.7**

**41歳女性 広範囲熱傷例**



培養皮膚貼付直後



術後22日



培養皮膚 16

移植床 17

H&E x100  
移植後 13 日目 (組織像)


8/10

**FIG.8**



**H&E x200**


**FIG.9**



**H&E x200**

9/10

**FIG.10**



**ブタ皮膚**



**ブタADM**

**H&E x100**


10/10

**FIG.11**

**IV型コラーゲン**



**ラミニン**



**免疫染色 x100**

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019760

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl<sup>7</sup> A61L27/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl<sup>7</sup> A61L27/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
CA (STN), MEDLINE (STN), EMBASE (STN), BIOSIS (STN)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	Kaku Sei Hei et al., "Toketsu Yukai Shori Musaibo Shinpi Matrix no Seijo", Nippon Keisei Geka Gakkai Kiso Gakujutsu Shukai Program· Shorokushu, Vol.9, page 96, 2000	1-7
Y	Ryo YAMAGUCHI et al., "Tissue Engineering Skin ni Tekishita Musaibo Shinpi Matrix no Kaihatsu", Nippon Nessho Gakkai Sokai· Gakkai Shukai Program· Shorokushu, Vol.29, page 101, 2003.June	1-7
Y	Yoshihiro TAKAMI et al., "Musaibo Shinpi Matrix o Scaffold to shita Tissue Engineering Skin no Rinsho Oyo", Nippon Nessho Gakkai Sokai· Gakkai Shukai Program· Shorokushu, Vol.29, page 101, 2003.June	6-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
24 February, 2005 (24.02.05)

Date of mailing of the international search report  
10 May, 2005 (10.05.05)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/019760

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Yoshihiro TAKAMI et al., "Saisei Igaku ni Okeru. Doshu Musaibo Shinpi Matrix no Igi", Ensho. Saisei, Vol.23, No.6, November. 2003.	1-7
A	Hisako MIZUNO et al., Creation of an Acellular Dermal Matrix from Foozen Skin, Aesthetic Plastic Surgery, Vol.23, pages 316 to 322, 1999	1-7
A	Robert J. Walter et al., Characterization of acellular dermal matrices (ADMs) prepared by two different methods, Burns, Vol.24, pages 104 to 113, 1998	1-7
A	Yoshihiro TAKAMI et al., Characterization of an Acellular Allogenic Dermal Matrix and its Clinical Application, Jpn.J.Burn.Inj., Vol.26, No.5, pages 39 to 45, December. 2000	1-7

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl <sup>7</sup> A61L 27/00			
B. 調査を行った分野			
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))			
Int. Cl <sup>7</sup> A61L 27/00			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)			
CA (STN), MEDLINE (STN), EMBASE (STN), BIOSIS (STN)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	郭静華ら, 凍結融解処理無細胞真皮マトリックスの性状, 日本形成外科学会基礎学術集会プログラム・抄録集, Vol. 9, p. 96, 2000	1-7	
Y	山口亮ら, Tissue Engineering Skinに適した無細胞真皮マトリックスの開発, 日本熱傷学会総会・学会集会プログラム・抄録集, Vol. 29, p. 101, 2003. June	1-7	
Y	高見佳宏ら, 無細胞真皮マトリックスをScaffoldとしたTissue Engineering Skinの臨床応用, 日本熱傷学会総会・学会集会プログラム・抄録集, Vol. 29, p. 101, 2003. June	6-7	
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 24. 02. 2005		国際調査報告の発送日 10. 5. 2005	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 八原 由美子	4 C 9 2 6 1
		電話番号 03-3581-1101	内線 3451

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	高見佳宏ら, 再生医学における同種無細胞真皮マトリックスの意義, 炎症・再生, Vol.23, No.6, November. 2003.	1-7
A	Hisako Mizuno et al., Creation of an Acellular Dermal Matrix from Foozen Skin, Aesthetic Plastic Surgery, Vol.23, p.316-322, 1999	1-7
A	Robert J. Walter et al., Characterization of acellular dermal matrices(ADMs) prepared by two different methods, Burns, Vol.24, p.104-113, 1998	1-7
A	Yoshihiro Takami et al., Characterization of an Acellular Allogenic Dermal Matrix and its Clinical Application, Jpn. J. Burn Inj., Vol.26, No.5, p.39-45, December. 2000	1-7